

## ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ THERMAGENT -65°C

- Новое поколение теплоносителей с пакетом присадок по технологии «Organic Acid Technology»
- Химический состав – от ведущих Европейских производителей
- Карбоксилатные (органические) присадки не содержат нитриты, амины, фосфаты и силикаты.
- Антикоррозионные свойства теплоносителя  
Рассчитаны на 10 отопительных сезонов\*
- Теплоноситель пожаро-взрывобезопасен.



\*Данные получены на основании стендово-эксплуатационных испытаний и заключений экспертного совета ВНИИ КОРОЗИИ.

### Рекомендации по использованию

#### » ПРИМЕНЕНИЕ

Теплохладоноситель «THERMAGENT -65» предназначен для использования в качестве низкозамерзающего теплоносителя в закрытых системах отопления, вентиляции и кондиционирования для жилых и производственных зданий, для систем охлаждения производственного оборудования, чиллеров, холодильных агрегатов и т.д., работающих в тяжелых климатических условиях, где в качестве конструкционных материалов используются сталь, чугун, алюминиевые сплавы, медь и её сплавы.

Он может работать с любыми типами отопительных котлов: газовыми, дизельными, электрическими, однако не подходит для электролизных котлов, в которых нагрев происходит за счет пропускания электрического тока через теплоноситель.

Основу теплоносителя составляет высококачественный очищенный этиленгликоль, в который добавлены специальные присадки, придающие теплоносителю антикоррозионные, антивспеннивающие и антибактериальные свойствами.

#### » ПРИ РАЗБАВЛЕНИИ «THERMAGENT-65» ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ИЛИ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДОЙ В ОБЪЕМНЫХ СООТНОШЕНИЯХ:

Теплоноситель		Вода		t° начала кристаллизации
60%	+	40%	»	-25°C*
65%	+	35%	»	-30°C**
77%	+	23%	»	-40°C***

\* Теплохладоноситель с температурой начала кристаллизации -25 °C и загустевающий при -30 °C;

\*\* Теплохладоноситель с температурой начала кристаллизации -30 °C и незагустевающий при дальнейшем понижении температуры вплоть до -37 °C;

\*\*\* Теплохладоноситель с температурой начала кристаллизации -40 °C и незагустевающий при дальнейшем понижении температуры вплоть до -47 °C;



## » ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**Для разбавления теплоносителя желательно использовать воду с жесткостью до 6 единиц.** Использование воды с повышенным содержанием солей может также привести к выпадению осадка. В случае если жесткость воды неизвестна, рекомендуем предварительно смешать небольшое количество теплоносителя с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка (выдержать вышеуказанную смесь в течение 2-х суток). Разбавление теплоносителя более чем на 50%, кроме повышения температуры замерзания приведет к ухудшению его антакоррозионных свойств, а также к возможному выпадению осадка солей жесткости, растворенных в воде. Перед заливкой жидкости в отопительную систему рекомендуем испытать работу системы на воде, произвести опрессовку системы, чтобы убедиться в отсутствии протечек, а также в отсутствии посторонних примесей. С теплоносителем совместим прокладки, сделанные из резины, паранита, тефлона, а также уплотнения изо льна, герметиков.

» Теплоноситель имеет меньший, чем у воды, коэффициент поверхностного натяжения, поэтому легче проникает в мелкие трещины. Кроме того, набухание резины в теплоносителе меньше, чем в воде, поэтому в системах, длительное время работавших на воде, замена воды на теплоноситель может привести к появлению протечек, связанных с тем, что резиновые прокладки принимают первоначальный объем. Рекомендуем первые дни после заливки теплоносителя следить за состоянием соединительных узлов системы и при необходимости подтягивать их или менять уплотнения. Лучшей защитой от протечек является качественная сборка системы.

» В системе отопления нельзя использовать элементы, содержащие цинк, в частности, оцинкованные трубы. При температурах, превышающих +70 °C, цинковое покрытие будет отслаиваться и оседать на нагревательных элементах котла, а если в системе залит теплоноситель, то цинк ослабит его антакоррозионные свойства.

В рабочем диапазоне температур (от +20 °C до +90 °C) теплоноситель имеет вязкость, превышающую вязкость воды в 2 – 3 раза, а также теплоемкость ниже, чем у воды, на 10 - 15 %. Это необходимо учесть при расчете мощности циркуляционного насоса и других характеристик системы. Из-за повышенной вязкости теплоноситель, не рекомендуем в системе, остывшей до отрицательных температур, включать отопительный котел сразу на полную мощность, а прогревать систему постепенно.

» **Теплоноситель предназначен исключительно для технического использования, поэтому не допускайте его попадания в пищевые продукты и в питьевую воду во избежание отравления! При случайном попадании жидкости на руки или на одежду он легко смывается водой, не оставляя раздражения или ожогов.**



## » ВНИМАНИЕ!

Срок службы теплоносителя зависит от режима его эксплуатации. Не рекомендуется доводить теплоноситель до состояния кипения (температура кипения при атмосферном давлении составляет +106 - +116 °C в зависимости от степени его разбавления водой). При перегреве теплоносителя до температур, превышающих +170 °C, будет происходить термическое разложение этиленгликоля, образование «нагара» на нагревательных элементах, выделение газообразных продуктов разложения и разрушение антикоррозионных присадок. Поэтому в нагревательных котлах должна быть обеспечена надлежащая циркуляция теплоносителя, и нагревательные элементы в процессе работы должны быть полностью погружены в теплоноситель, чтобы не допускать их перегрева и «пригорания» теплоносителя. Локальный перегрев теплоносителя может происходить в точках контакта теплоносителя с нагревательными элементами. Если в Вашей системе началось газовыделение, связанное с пригоранием теплоносителя, то устранить это можно либо увеличив мощность циркуляционного насоса, либоуменьшив мощность нагревательных элементов, либо уменьшив концентрацию этиленгликоля в теплоносителе за счет дополнительного разведения его водой. Теплоноситель пожаровзрывобезопасен. Продукт декларирован, о мерах предосторожности и условиях хранения, информация содержится в паспорте безопасности химической продукции.

## » ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Единица измерения	Значение
Содержание основного вещества	%	70
Плотность	г/см <sup>3</sup>	1,085
		1,04
20 °C		
80 °C		
Температура начала кристаллизации	°C	-65
Температура начала перегонки	°C	102
Температура кипения	°C	117
Показатель активности ионов водорода ( pH )		8
Щелочность	см <sup>3</sup>	5
Вязкость	20 °C	6,61
кинематическая	80 °C	1,43
Вязкость	20 °C	7,19
динамическая	80 °C	1,50
Коррозионное воздействие	ГОСТ	
на металлы, г/м <sup>2</sup> сут.	28084-89	Соотв.

