



КРАСКА

ИНТЕРЬЕРНАЯ

АКРИЛОВАЯ

- ✓ Универсальная: подходит для окрашивания стен и потолков.
- ✓ Великолепно колеруется в пастельные тона при помощи колер-пасты Farbitex или универсального колера TICIANA MIX, а также автоматическим способом (компьютерная колеровка)
- ✓ Быстро высыхает и практически не имеет запаха.
- ✓ Легко наносится

Краткое описание	Качественная краска для окраски стен и потолков в жилых комнатах, холлах, залах, коридорах и других активно эксплуатируемых помещениях. Высококачественная водно-дисперсионная интерьерная краска произведена по немецким технологиям на оборудовании фирмы Netzsch.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
Цвет, белизна	Белый, L 88
Блеск	Матовый
Срок службы покрытия	3 года
Область применения	Белая матовая водно-дисперсионная краска интерьерная для окраски стен и потолков в жилых комнатах, холлах, залах, коридорах и других помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и заштукатуренных поверхностей, фактурных обоев, ДСП и ДВП.
Температура применения	Нанесение допустимо при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Инструмент	Кисть, валик или краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять акриловой шпатлевкой Farbitex для внутренних работ. Поверхность ошкурить и очистить от пыли. Загрунтовать акриловой грунтовкой Farbitex глубокого проникновения для укрепления верхнего слоя основания, выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 2 и более слоев.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> * Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мялящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex. * Укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания. Дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго. * Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности, наносить краску следует методом "сырое по сырому" за один проход. * Температура при проведении работ и на протяжении последующих 24 часов не должна опускаться ниже +5 °C.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	200-250 г краски на 1 кв.м в один слой. Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения. Рекомендуется нанесение в 2 слоя.
Время высыхания	Время высыхания «от пыли» при температуре +20 °C не более 2 часов. Полное высыхание – 6-8 часов. Второй слой рекомендуется наносить не ранее чем через 8 часов. Укрывистость краски проявляется после высыхания.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. При наличии дополнительной этикетки «Морозостойкая рецептура» допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°C (но не более 1 месяца). Размораживать краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева, не перемешивать до полной разморозки.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1,1кг, 3кг, 6кг, 13кг, 25кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru