

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для проведения кладочных работ из пустотелого и полнотелого кирпича, бетонных камней; для монтажа стен из крупных бетонных блоков и панелей; для заполнения горизонтальных и вертикальных швов в стенах из панелей и крупных бетонных блоков и устранения сколов и других дефектов бетонных поверхностей, для оштукатуривания вручную кирпичных, каменных и бетонных поверхностей (наружные и внутренние стены, перегородки, колонны и т.п.).

## СВОЙСТВА

Пластичная, прочная, влаго- и морозостойкая



### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При подготовке основания и проведения работ рекомендуется руководствоваться СП 71.13330.2017. Основа должна быть прочной, очищенной от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью основания.



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смесь содержит цемент, поэтому работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.



### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

В процессе работы и в течение последующих 3-х дней температура основания должна быть в интервале от +5°C до +30°C.



### УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Упаковка и затвердевшие остатки раствора утилизируются в соответствии с Правилами утилизации ТБО. Запрещается сливать раствор и высыпать сухую смесь в канализационные сети общего пользования.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

При проведения кладочных работ:



Сухую смесь смешать с чистой водой температурой 15-18°C в соотношении 0,18-0,22 л воды на 1 кг смеси (4,5-5,5 л воды на мешок 25 кг) до получения однородной массы без комков, дать выстояться в течение 3-5 минут и перемешать повторно. Избыток воды приводит к снижению прочностных характеристик раствора!



Необходимо нанести растворную смесь при помощи мастерка. Толщина нанесения 5-20 мм. Сильно впитывающие поверхности предварительно увлажнить. Приготовленную растворную смесь можно использовать в течение 1,5 - 2-х часов. Время твердения раствора зависит от толщины шва, температуры и влажности.

При проведения штукатурных работ:



Для улучшения пластических свойств и увеличения времени работы рекомендуется ввести известковое тесто в растворную смесь в количестве 1,5-2,0 кг на мешок 25 кг. При условии введения известкового теста расход воды изменится!



Разровнять при помощи правила или шпателя. Толщина нанесения 5-20 мм. Сильно впитывающие поверхности предварительно увлажнить. Приготовленную растворную смесь можно использовать в течение 1,5 - 2-х часов. Время твердения раствора зависит от толщины слоя, температуры и влажности.



Растворную смесь нанести набросом или намазыванием.



Для окончательной отделки оштукатуренной поверхности рекомендуется использовать шпаклевочные смеси BROZEX.



## M-100 ЭМБЕБАБ КОТТЕДЖ

Орын-жайлардың ішінде және сыртында сылақ және қалау жұмыстарын жүргізуге арналған цементті-күмді қоспа

**ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:** Кіріпшіт, тасты және бетон беттеріне (сыртқы және ішкі қабырғалар, аралықтар, бағаналар) қолмен сылақтау үшін, қуыс кіріпшітен және толық құйма кіріпшітен, бетонды тастардан қалау жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланады; ірі бетонды блоктар мен панелдерден қабырғаларды монтаждау үшін; панельдерден жасалған қабырғаларда көлденең және тік жіктерді толтыру және сынықтар мен бетон беттерінің өзге ақауларын жою үшін пайдаланады.

**СИПАТЫ:** Илемді, берік, ылғалға және аязға төзімді

**НЕГІЗДЕМЕНІ ДАЙЫНДАУ:** Негіз берік, шаңнан, ескі боладан, майлы дөңгездерден және бет пен негіздің ілінісуін төмендейтін өзге жабындардан тазартылған болу тиіс. Негізін дайындау және жұмыстарды жүргізу кезінде СП 71.13330.2017. ҚНЖЕ басшылыққа алу қажет.

**ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ РЕЖИМ:** Жұмыс процесінде және соңғы 3 күн бойына негіздің температурасы +5 °С-тан +30 °С дейінгі аралықта болуы тиіс.

**КӨДЕГЕ ЖАРАТУ:** Қаптама және өзбенің қатқан қалдықтары ҚТҚ көдеге жарату өрежелеріне сәйкес көдеге жаратылады. Жайлы пайдаланудағы канализация желісіне өзбені құюға және құрғақ қоспаны төуге тыйым салынады.

**САҚТАУ:** Құрғақ жайларда бүтін фирмалық қаптамада өндірілген күнінен бастап 12 ай.

**ҚҰРАМЫ:** Цемент, табиғи минералды толтығыштар, полимерлі қоспалар.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:** Ұстастығыштың түрі цемент; Бөлшектерінің максималды көлемі 0,63 мм; Қабатының қалыңдығы 5 – 20 мм; Қабат қалыңдығы 10 мм болған кездегі құрғақ қоспаның жұмсалыуы 18 – 20 кг/м³; 1 кг құрғақ қоспаға құйылатын су мөлшері 0,18 – 0,22 л/кг; Дайындалған өзбені пайдалану уақыты 1,5 – 2 сағат; Езінді қоспасының жылжымалылығы 4 – 8 см; Сығымдалу беріктігі (28 тәуліктен кейін) 10 МПа; Аязға төзімділігі бойынша маркасы F100; Жұмыстарды орындау температурасы +5-тен +30°C-ге дейін

**ӨНДІРУШ:** «БРОЗЭК» ЖШҚ, 623700, Ресей Федерациясы, Свердлов облысы, Березовский қ-сы, Ленинский к, 31В, тел.: 8 (343) 345-06-00, www.smesi-brozex.ru

MEMST 58272-2018

## СДЕЛАНО В РОССИИ

ООО «БРОЗЭК»  
623700, Российская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, п. Ленинский, 31В,  
тел.: 8 (343) 345-06-00, www.smesi-brozex.ru



## СОСТАВ

Цемент, природные минеральные наполнители, полимерные добавки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип вяжущего	цемент	Время использования приготовленного раствора	1,5 – 2 часа
Максимальный размер частиц	0,63 мм	Подвижность растворной смеси	4 – 8 см
Толщина слоя	5 – 20 мм	Прочность на сжатие (через 28 суток)	10 МПа
Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм	18 – 20 кг/м²	Марка по морозостойкости	F100
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,18 – 0,22 л/кг	Температура выполнения работ	+5 до +30 °С

## ХРАНЕНИЕ

В сухих помещениях в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев с даты изготовления.

## ДАТА ИЗГ.

## № ПАРТИИ