bergauf 5 кг

EASY MASTER

РЕМОНТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОСТАВ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ

НА ЗАМЕТКУ

Вы держите в руках простой в применении продукт. Ремонтный состав ускоряет работу и упрощает процесс отделки помещения – с ним при ремонте даже больших отверстий результат будет качественным и долговечным. Если вы ремонтируете дефекты поверхности, восстанавливаете геометрию внешних углов или проводите работы по монтажу розеток и электропроводки – EASY MASTER незаменимый продукт. Это уникальный продукт, рекомендованный к использованию для людей с любым уровнем подготовки, в том числе новичков.

Для чего предназначен ремонтный состав EASY MASTER?

Ремонтный состав EASY MASTER предназначен:
– для ремонта углов стен и восстановления геометрии;
– для закрепления подрозетников в углублениях при монтаже электрических розеток;
– для обмазывания зазоров в отверстиях для подрозетников;
– для заделывания штроб;
– для ремонта и заделки различных отверстий и сколов перед оштукатуриванием, шпаклеванием и других ремонтных работах.

Так же ремонтный состав EASY MASTER удобен для крепления маяков при проведении штукатурных работ.
В качестве оснований для ремонтных работ EASY MASTER подходят бетонные, железобетонные, керамзитобетонные поверхности, ячеистый бетон, поверхности из керамического и силикатного кирпича, поверхности, ранее оштукатуренные цементной или цементно–известковой штукатуркой.
Ремонтный состав EASY MASTER рекомендован для помещений с нормальной и повышенной влажностью, лоджий и балконов.



Какие материалы можно использовать для дальнейшей отделки помещения после заделки отверстий ремонтным составом EASY MASTER?

После того, как отверстия заделаны ремонтным составом EASY MASTER вы можете наносить керамическую плитку, цементную и гипсовую штукатурку, финишную шпаклевку.



Что нужно купить для ремонта и заделки отверстий ремонтным составом EASY MASTER?

Грунтовка Bergauf TIEFGRUNT, Bergauf AQUA GRUNT или Bergauf PRIMAGRUNT. Применение грунтовки обязательно, чтобы основание не впитывало воду из клея.

Емкость для размешивания рем. состава (ведро). Рекомендуем использовать емкость вместимостью более 5 л.

Шпатель узкий для нанесения рем. состава.

Мастерок для удаления остатков рем. состава.

Шпатель для выравнивания поверхности и удаления рем. состава из элементов.

Перфоратор для удаления слабых и глухих участков основания и выравнивания краев дефектов, а так же для замешивания смеси с использованием насадки.

Перфорированные металлические и пластиковые рейки. Для восстановления геометрии внешних углов.

Рассчитываем количество материала

Расход EASY MASTER на 1 m^2 ровной поверхности при слое 10 мм составляет ~ 14,5–16,5 кг. Напоминаем, что слой нанесения EASY MASTER составляет от 5 до 30 мм. Количество материала можете рассчитать по простой формуле <15,5 кг*толщина слоя в мм*площадь ремонтируемой поверхности в кв.м>.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	от бежевого до белого
Вяжущее	Цемент
Максимальная фракция	0,63 мм
Расход сухой смеси на 1 m^2 при слое 10 мм	14,5–16,5 кг
Минимальная толщина нанесения	5 мм
Максимальная толщина нанесения	30 мм
Сроки схватывания: –начало –окончание	 не ранее 20 мин не позднее 3ч
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +30 °С
Марочная прочность	Не менее М 50
Прочность на сжатие (через 28 суток)	Не менее 5 МПа

Главный технолог

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 31357

Дата изготовления: см. на упаковке

Сухая смесь растворная мелкозернистая ремонтная поверхностно–восстановительная ручного нанесения ГОСТ 31357

СОСТАВ

Смесь на основе цементного вяжущего, фракционированного песка, минеральных наполнителей, модифицирующих полимерных добавок.

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ

Зачем грунтовать? Эта работа выполняется для обеспыливания основания, чтобы связать, склеить мелкую пыль, которую механически убрать невозможно. Для грунтования гладкого бетона используйте Bergauf Beton Kontakt, за счет наличия в нем специальной мелкофракционной крошки обеспечивается надежное сцепление к основанию. Для других оснований рекомендуем использовать Bergauf TIEFGRUNT, Bergauf AQUA GRUNT или Bergauf PRIMAGRUNT (для слабых и мелящих оснований). Грунтовку наносить 2 раза. Второй слой грунта наносится после высыхания первого – через 1 час.
После нанесения второго слоя грунтования необходимо просушить в течении 4–х часов.
Важно! Нанесение смеси желательно осуществлять сразу после высыхания последнего слоя грунта, чтобы основание не запылилось вновь, примерно 4–5 часов.
В случае если поверхность основания не будет прогрунтована возможны следующие последствия: быстрое схватывание раствора, трещенообразование и снижение прочности затвердевшего раствора.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Внимание! Состав необходимо замешать с водой за 7–10 минут до нанесения, в пропорции 0,21 – 0,22 л воды на 1 кг смеси. При замешивании используйте только чистые емкости и инструменты. **Важно!** Сначала вода – затем сухая смесь. Перемешивание можно производить ручным или механическим способом. При механическом перемешивании используйте электромиксер или электродрель с насадкой. После замешивания подождать 1 минуту, пока закончатся все химические реакции, перемешать повторно и наносить.
При затворении смеси соблюдайте указанную пропорцию воды, т.к. в случае перелива воды будет происходить сползание состава с поверхности, в случае нехватки воды - уменьшится время работы со смесью и она будет тяжелее наноситься.
Перед нанесением проверьте консистенцию состава – она должна быть, как у размягченного пластилина.

1

Проведение работ при установке розеток
Ремонтный состав EASY MASTER поможет Вам выровнять глубину отверстия для подрозетника, закрепить подрозетник, заделать отверстие между стеной и подрозетником и выровнять поверхность, а так же заделать штробы.
Перед закреплением подрозетника необходимо выбрать место расположения розетки, выдолбить отверстие для того, что бы поместить туда коробку, примерить подрозетник к отверстию и провести штробу к отверстию, далее вставить жилы кабеля в подрозетник.
1. Перед тем как закрепить коробку в отверстие, очистите отверстие от пыли и нанесите грунтовку, как это описано в инструкции по грунтованию поверхности. Используйте для нанесения грунтовки щетку или кисточку.
2. Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используйте ремонтный состав EASY MASTER (рис. 1). Состав необходимо замешать с водой за 7–10 минут до нанесения. Инструкция по замешиванию приведена выше.
3. Коробку вставьте в отверстие.
4. Заполните отверстие наполовину высоты подрозетника пока рем. состав не начнет выходить по краям.
5. Удерживайте рукой подрозетник на месте, щель между краем отверстия и коробкой замажьте при помощи шпателя (рис. 2).
6. Коробку обмазывают составом снаружи так, чтобы между ней и отверстием не оставалось зазоров.
7. Немного подождите (примерно 5–10 минут), мастером или шпателем снимите излишки смеси (рис.3). После того как смесь окончательно высохнет, начинайте монтаж коробки.
8. Через сутки, когда ремонтный состав окончательно высохнет, края шлифуются — коробка готова к установке.
9. После проведения работ по установке подрозетника, повторно замешайте ремонтный состав, как это было описано выше, и заделайте отверстие штробы.

2

3

Проведение работ при заделывании сколов, повреждений и неровностей
1. Перед тем, как заделать обнаруженный дефект (трещина, зазор, скол, выбоины) необходимо определить, увеличивается дефект в размерах или нет. Если увеличивается, то причиной может служить нарушение технологии при строительстве или ремонте. В этом случае необходимо получить консультацию специалиста и провести меры по устранению деформации.
Если дефект не увеличивается в размере, то его можно исправить с помощью ремонтного состава EASY MASTER .
2. Перед проведением работ дефект необходимо «разработать». С помощью рукоятки шпателя необходимо простучать всю поверхность, уделяя особое внимание участкам рядом с краями дефекта. Если поверхность издает глухой стук, значит, в этом месте она отстала от основания, и ее необходимо демонтировать.
3. Перфоратором удалите слабые и глухие участки и выровняйте края дефекта, что бы перепады основания были плавными и трапецеивидными. При необходимости дефект можно углубить, удалив ненужные участки основания.
4. Разработанную поверхность очистите от остатков материала и пыли, промойте водой.
5. Нанесите грунтовку, как это описано в инструкции по грунтованию поверхности.
6. За 7–10 минут до нанесения смешайте сухую смесь с водой. Инструкция по замешиванию приведена выше.
7. Для заполнения отверстия дефекта ремонтным составом EASY MASTER используйте мастерок или шпатель: ими нужно заполнить отверстие так, что бы состав немного выступал над поверхностью.
8. Смесь нужно разровнять мастерком или шпателем снизу вверх, плотно прижимая инструмент к стене и заполняя все углубления.
9. Через сутки, когда ремонтный состав EASY MASTER окончательно высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

4

5

6

7

Восстановление геометрии внешнего угла
1. Перед тем как приступить к работам по восстановлению геометрии угла, уберите старое отслаивающееся основание, очистите дефект от пыли и нанесите грунтовку, как это описано в инструкции по грунтованию поверхности.
2. Для качественного оштукатуривания наружных углов рекомендуется использовать специальные профили, представляющие собой перфорированные металлические или пластиковые рейки определенной длины, выполняемые в виде уголков. Замерьте длину скола, и отрежьте кусок рейки, немного ее превышающий. Закрепите концы рейки на ровных участках с обеих сторон саморезами или на ремонтный состав EASY MASTER. При закреплении концов рейки на неповрежденных участках при помощи EASY MASTER нужно вдавить концы рейки в ремонтный состав. Проверьте ровность расположения рейки в обеих плоскостях, приложив уровень.
3. За 7–10 минут до нанесения смешайте сухую смесь с водой. Инструкция по замешиванию приведена выше.
4. Нанесите ремонтный состав EASY MASTER на поврежденное место шпателем, выровняйте раствор так, чтобы он был на одном уровне с основной отделкой. Выравнивание поверхности нужно производить с двух сторон.
5. Рейку необходимо оставить в растворе. Дать раствору высохнуть.
6. Окончательно выровняйте угол и заделайте следы от крепления профиля.
7. Через сутки, когда рем. состав окончательно высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.
Внимание! Все работы при нанесении одного слоя состава рекомендуется проводить в течение 10 минут после повторного перемешивания.
Внимание! В зависимости от влажности и температуры окружающей среды, а также толщины нанесенного слоя, время, через которое поверхность можно отшлифовать, варьируется.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы выполнять в индивидуальных средствах защиты рук. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 18 месяцев со дня изготовления.
По истечении гарантийного срока хранения растворная смесь должна быть проверена на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 31357. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.
Внимание! Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

ТОП-5 производителей России
По результатам исследования рынка сухих строительных смесей в РФ за 2017 год («Строительная информация»)

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Официальный партнер Специальная Олимпиада России Свердловская область

Easy MASTER. 5 кг Беткі қабаттарды қалпына келтіруге арналған, цементтік негіздегі, жөндеуге арналған әмбебап қоспа Жөндеуге арналған EASY MASTER қоспасы: - қабырғалардың бұрыштарын жөндеу және геометриясын қалпына келтіруге; - электрлік розеткаларды монтаждаған кезде розеткаға арналған қондырғы қорапты нығайтуға; - розеткаға арналған қондырғы қораптарға арналған сәңылаулардағы тесіктерді майлауға; - жырашықтарды бітеуге; - сылау, бітеу және басқа жұмыстардың алдында әртүрлі сәңылаулар мен сынықтарды жөндеуге және бітеуге арналған. Сонымен қатар, жөндеуге арналған EASY MASTER қоспасы сылақ жұмыстарын жүргізген кезде шамшырақтарды бекіту үшін ыңғайлы. EASY MASTER жағуға арналған негіздеме ретінде бетон, темір бетон, керамзитті бетон беткі қабаттар, ұяшықты бетон, керамикалық және силикатты кірпіштен жасалған беткі қабаттар, бұрын цемент сылағымен немесе цемент-ізбес сылағымен сыланған беткі қабаттар сай келеді.Жөндеуге арналған EASY MASTER қоспасы ылғалдылығы қалыпты және жоғары орынжайларға, лоджийлер мен балкондарға арналған.
Материалдың мөлшерін есептейміз Қабат 10 мм болғанда EASY MASTER-ң 1 $м^2$ тегіс беткі қабатқа жұмсалуы ~ 14,5-16,5 кг. Негіздеменің беткі қабатын төсеме бояу Тегіс бетонды төсеме бояу үшін Bergauf Beton Kontakt пайдаланыңыз, құрамында ұсақ фракциялық үгінділердің болуының арқасында негіздемемен сенімді ілінісу қамтамасыз етіледі. Басқа негіздемелер үшін Bergauf Primagrunt немесе Tiefgrunt пайдалануға кеңес береміз (әлсіз және борланатын беткі қабаттар үшін).
Ерітіндіні дайындау Қоспаны жағуға дейін 7-10 мин. қалғанда 1 кг қоспаға - 0,21 – 0,22 л су мөлшерлемесінде сумен араластыру қажет.
Жарықтарды, зақымануларды және кедір-бұдырларды бітеген кезде жұмыстар жүргізу Егер осы жақтың өлшемі ұлғайғаса, онда оны EASY MASTER жөндеу қоспасының көмегімен түзетуге болады. Жұмыстарды бастамас бұрын ақауды «зерттеу» қажет. Тескішпен әлсіз және сәңылаусыз учаскелерді алып тастаңыз және ақаудың жиектерін тегістеңіз, бұл негіздеме ауытқымаларының бірқалыпты және трапеция тәрізді болуы үшін қажет.

Беткі қабатқа төсеме бояу жағы жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай етіп төсеме бояуды жағыңыз.Жағуға дейін 7-10 мин. қалғанда құрғақ қоспаны сумен араластырыңыз. Араластыру жөніндегі нұсқаулық жоғарыда келтірілді. Сәңылауды EASY MASTER жөндеу қоспасымен толтыру үшін сәндемені немесе қалақшаны пайдаланыңыз: олармен сәңылауды қоспа шамалы шығып тұратындай етіп толтырыңыз; Қоспаны сәндемемен немесе қалақшамен төменнен жоғары қарай тегістеу қажет, бұл үшін құралды қабырғаға тығыздап басып, барлық тереңдетілген жерлерді толтырыңыз. Бір тәуліктен кейін EASY MASTER жөндеу қоспасы толық кепкеннен кейін одан арғы жұмыстарға кірісуге болады.Назар аударыңыз!. Қоспаның бір қабатын жаққан кезде барлық жұмыстарды қайтадан араластырғаннан кейін 5-10 мин. ішінде жүргізіңіз.Құрамы: Тұтқыр цементтің, фракциялық қоспаның, минералды толтырғыштардың, түрлендіргіш полимерлік қоспалардың негізіндегі қоспа.Қауіпсіздік техникасы: Материалдың кезге және тыныс алу жолына тиіп кетуіне жол бермеңіз.. Сақтау: Құрғақ орынжайда және жабық қаптамада кепілді сақтау мерзімі дайындалған күннен бастап 6 айды құрайды.
Техникалық сипаттамалары Түсі: ақ; Тұтқыр: Цемент; Максималды фракциясы: 0,63 мм. Қабат 10 мм болған кезде құрғақ заттың 1 $м^2$-ге жұмсалуы: 14,5-16,5 кг; Жағудың минималды қалыңдығы: 5 мм; Жағудың максималды қалыңдығы: 30 мм. Ілінісу мерзімдері:- басталуы: 20 минуттен ерте емес; - аяқталуы: 3 сағаттан кеш емес; Жұмыстарды негіздеменің мынадай температурасында жүргізу: +5-тен +30 °С-ге дейін; Таңбалық берікгігі: Кем дегенде М 50; Сығымдалу берікгігі (28 тәуліктен кейін): Кем дегенде 5 МПа.
Сақтау. Құрғақ бөлмеде және жабық зауыттық қаптамада сақтаудың кепілдік мерзімі дайындалған күннен бастап 18 айды құрайды.

Өндіруші: «Бергауф Невьянск» деген ООО.
Свердловсктің облысы, Невьянский аудан, автодороги 86 километрі Екатеринбург-Серов, А/1. Тел.: +7(343) 278-52-94(95-99); E - mail: market@bergauf.ru