



**КРАСКА МОЮЩАЯСЯ**  
**AgPOWER**  
**С ЧАСТИЦАМИ НАНОСЕРЕБРА**  
**ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

- ✓ уничтожает 650 видов патогенных бактерий, вирусов и грибов
- ✓ сохраняет высокие антимикробные свойства до 3х лет
- ✓ образует долговечное износостойкое паропроницаемое покрытие
- ✓ выдерживает многократное мытьё
- ✓ обладает высокой укрывистостью
- ✓ экологически чистый, гипоаллергенный продукт, не имеет запаха

<b>Краткое описание</b>	Высокоэффективная матовая водно-дисперсионная моющаяся краска с частицами наносеребра для стен и потолков в кухнях, ванных комнатах и других влажных помещениях. Выпускается в 2 базах: А (для колеровки в пастельные тона) и С (для колеровки в насыщенные тона). База С не применяется без колеровки.
<b>Состав</b>	Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, функциональные добавки в виде наночастиц серебра, вода.
<b>Цвет, белизна</b>	база А (белый- L 96) ; прозрачный - база С.
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Класс истирания</b>	1 класс
<b>Укрывистость</b>	121 г/м2
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных и стеклообоев, ДСП и ДВП внутри помещений. Подходит для медицинских учреждений (включая туберкулезные диспансеры); детских садов; школ; офисов; квартир, домов; предприятий общественного питания; спортивно-оздоровительных комплексов; выставочных центров; мест массового посещения людей; на предприятиях пищевой промышленности; на птицефабриках; в животноводческих хозяйствах; в овощехранилищах.
<b>Срок службы покрытия</b>	10 лет
<b>Температура применения</b>	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. При необходимости поверхность следует очистить от старого отслаивающегося покрытия, остатков старых клеевых и известковых побелок, пыли и других загрязнений. Основание промыть водой с добавлением моющих средств. Неровности выровнять шпатлевкой. Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой глубокого проникновения для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять краску водой, но не более 5 % к массе краски. В случае, если краска подверглась заморозке, разморозить при комнатной температуре без дополнительно нагрева. Не перемешивать до полной разморозки. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуются колеровать дополнительный объем;</li> <li>• во избежание образования заметных стыков отдельных участков обрабатываемой поверхности, краску следует наносить методом «сырое по сырому» за один проход;</li> <li>• для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.</li> </ul>
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности.
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	БАЗА А: 100-150 г/м <sup>2</sup> на один слой, в зависимости от способа нанесения. БАЗА С: 80-120 мл/м <sup>2</sup> на один слой, в зависимости от способа нанесения. Расход меняется в зависимости от структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и качества выполненной предварительной подготовки основания.
<b>Колеровка</b>	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
<b>Время высыхания</b>	«от пыли» - не более 2 часов, при температуре +20°C. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 6-8 часов. Укрывистость краски проявляется после высыхания.
<b>Очистка инструмента</b>	Вода
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре краски до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	БАЗА А: 3кг; 7кг; 14 кг. БАЗА С: 2,5л; 4,5л; 9л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)